

Description produit selon la norme EN 548 / EN ISO 24011		Marmorette LCH LPX 2,5 mm	Marmorette LCH LPX 3,2 mm
Structure	Type de revêtement	EN 548 / EN ISO 24011	Linoléum avec LPX Finish
	Motif		marbré
	Epaisseur totale	EN 428 / EN ISO 24346	2,5 mm
	Envers		Toile de jute
	Classement	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 34 / 42/43*
	Largeur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Longueur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m
Poids total	EN 430 / EN ISO 23997	3000 g/m <sup>2</sup>	3900 g/m <sup>2</sup>
Critères de sécurité	Tenue au feu	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1, encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir www.dlw.eu
	Antidérapance	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	DS (> 0,30)
	Règlement REACH No. 1907/2006	Article 33	ne contient aucune substance mentionnée dans la liste SVHC
Performance	Réduction du bruit de choc	EN ISO 10140	3 dB
	Empreinte résiduelle	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm
	Solidité à la lumière	ISO 105-B02	≥ Classement 6
	Résistance électrique R <sub>1</sub>	EN 1081	≤ 1 x 10 <sup>8</sup> Ohm
	Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	> 100 kOhm
	Charges électrostatiques limite	EN 1815	≤ 2,0 kV
	Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,015 m <sup>2</sup> K / W
	Dissipation de la chaleur	EN 12524	0,17 W / m K
	Résistance aux produits chimiques	EN 423 / EN ISO 26987	Résistance à la graisse, à l'huile minérale et résistance à court terme aux acides dilués
	Test du "Castor chair"	EN 425	approprié (Typ W)
	Flexibilité	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm
Plancher chauffant à eau chaude		approprié (29°C max.)	
Activité antibactérienne	JIS Z 2801	Le linoléum DLW a des propriétés bactériostatiques	

\*Toutes les exigences de la classe 43 doivent être déterminées et convenues entre les parties concernées, en tenant compte de la spécification d'utilisation.

	<b>Fabriqué par:</b> DLW Flooring GmbH Ludwig-Kaufmann-Str. 13 D-27753 Delmenhorst DOP 103 EN 14041: 2004/ AC:2006 Resilient floor covering to be used within a building	Notified Body: N#1658 Reaction to fire: Cfl-s1 Slip resistance: DS
--	--	--



Les revêtements de sol DLW doivent être installés dans le respect des instructions de pose DLW Flooring et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien adapté sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DLW sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: DLW Flooring se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)